

### Niko-Dex W Isolierwandfarbe 5012



#### Werkstoffbeschreibung:

Spezielle, geruchsneutrale, isolierende Schnellrenovierungsfarbe auf Dispersionsbasis mit filmkonservierenden Wirkstoffen gegen Schimmel- und Pilzbefall.

#### Verwendungszweck:

Schnellrenovierung von Decken- und Wandflächen mit Nikotinablagerungen oder ausgetrockneten Wasser- und Rußflecken.

#### Eigenschaften:

Lösemittel- und weichmacherfrei, wasserverdünnbar, diffusionsfähig, geruchsneutral, sehr gute Isolierwirkung, guter Verlauf, leichte Verarbeitung. Hervorragende Deckkraft, so dass in vielen Fällen ein Anstrich ausreicht. Kann mit normalen Dispersionsfarben überarbeitet werden. Äußerst geringe Spritzneigung.

#### Nassabriebbeständigkeit:

Klasse 2 nach DIN EN 13300

#### Kontrastverhältnis:

Deckvermögen Klasse 1 nach DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von 7 m<sup>2</sup>/l bzw. 140 ml/m<sup>2</sup>

#### Bindemittel:

Spezielle Kunststoffdispersion nach DIN 55945

#### Spezifisches Gewicht:

ca. 1,5 g/cm<sup>3</sup>

#### Farbton:

Reinweiß. Abtönbar mit max. 10% RICKERT Voll- und Abtönfarbe 8010. In der getönten Farbe sind, durch die Abtönfarbe bedingt, geringe Mengen Lösemittel enthalten.

#### Glanzgrad:

Stumpfmatt nach DIN EN 13300

#### Gebindegrößen:

5 l und 10 l

#### Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Evtl. Schimmel- und Pilzbelag fachgerecht entfernen. Bei stark verschmutzten und nikotinverseuchten Flächen ist ein zweimaliger Anstrich zu empfehlen.

#### Verarbeitung:

Ein Grundanstrich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis etwa 10% mit Wasser verdünnt auftragen. Deckanstrich nach Trocknung unverdünnt oder geringfügig mit Wasser auf gute Streich- oder Rollfähigkeit eingestellt auftragen.

#### Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter + 8° C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

#### Ergiebigkeit:

Ca. 140 ml/m<sup>2</sup> bzw. 7 m<sup>2</sup>/l je Anstrich auf glattem Untergrund. Genaue Verbrauchsmengen sind aufgrund unterschiedlich strukturierter Untergründe sowohl beim Streichen oder Rollen, als auch beim Spritzen am Objekt zu ermitteln.

#### Trockenzeiten:

Bei + 20 °C und 65% rel. Luftfeuchte nach mind. 12 Std. überarbeitbar. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchte verlängern diese Zeiten. Die Trockenzeit von mind. 12 Std. zwischen zwei Anstrichen ist zwingend einzuhalten.

#### Reinigung der Geräte:

Pinzel und Roller sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Airless-Geräte gründlich mit Wasser reinigen.

#### Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnete Gebinde sind ca. 1 Jahr lagerfähig. Angebrochene Gebinde hingegen sollten schnellstens verarbeitet werden.

#### Ergänzungswerkstoff:

RICKERT Algen- und Pilzentferner 9050 als Untergrund-Sanierlösung.

#### Besonderer Hinweis:

In äußerst schwierigen Fällen bei sehr stark nikotinverseuchten Flächen empfehlen wir Ihnen weiterhin unsere lösemittelhaltige Wandfarbe Mala-In 9012 als bewährte Isolierwandfarbe.

### EU-Grenzwert für das Produkt:

(Kat. A/g): 50 g/l (2007) [30 g/l (2010)]

Dieses Produkt enthält maximal 6 g/l VOC.

---

*Mit diesem Merkblatt wollen wir Sie beraten. Alle Angaben entsprechen dem neuesten Stand der Technik, jedoch können wir wegen der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten und der verschiedenen Untergründe keine Gewähr für die bei der Verarbeitung erzielten Ergebnisse übernehmen.*

*Mit Erscheinen dieses Merkblattes werden alle älteren Merkblätter dieses Produktes ungültig.*

**Stand: Mai 2018**